

保养方面

阿姆斯壮天花板系统之保养与一般上漆石膏天花板相似，但在需要保养之时，为保证天花板高性能效果及美观外表，请务必按照规定之做法处理。

灰尘或松土可以用毛刷或吸尘器轻易处理干净，吸尘器的配件，应采用吸净窗帘布或墙面的一类产品，必须以单方向清洁，以免把灰尘再次磨擦入天花板表面。

尘土清理之后，诸如铅笔印、脏污点，或附着之脏物可用一般美术胶擦除净，如用高品质的墙面清洁剂效果更为理想。请务必使用干净的清洁工具。大多数阿姆斯壮矿棉天花板可用微湿的抹布或海绵加温和清洁剂来擦拭，海绵中的水要尽量拧干。天花板表面擦拭之后，应用一块清洁的干布将板材表面遗留的湿气擦净。FINE FISSURED Ceramaguard天花板及MYLAR天花板表面不会受此湿气影响而可多次以温和清洁剂或杀菌清洁剂处理。

喷漆处理注意事项

阿姆斯壮了解某些天花板有再上漆的需要，我们会推荐油漆涂料的类型，但是，无论如何，阿姆斯壮不负责另行喷涂后的天花板外观及性能。阿姆斯壮公司对再上漆后之天花板，并不保证此产品之表面燃烧特性及防火等级、吸音性能、下陷度或反光度会与原公布数据相同。再喷漆之后阿姆斯壮所有的品质保证将无效。对吸音天花板材进行喷漆时，施工人员必须小心不要把天花板的针孔或孔洞封密，因这些表面空隙是用来让声波进入吸音板材以达到吸音效果。

喷漆可在凸面或粗糙面上形成均匀的涂层。要得到更好的效果，在现场喷漆之前应将天花板从龙骨上移走，将天花板平放上漆，油漆待干时仍保持平放。这种方法不仅节约成本，而且天花板重漆时更方便龙骨系统的清洁和再上漆。

不建议对乙烯基表面的产品进行再喷漆，现场喷涂后板面的变化会影响天花板的防火性能。

喷漆方法

先用毛刷或吸尘器之配件去除材料上面的灰尘，喷漆应按所需量尽可能薄，如太厚影响正常喷洒，应当按油漆生产商的建议将其打薄。喷漆时，保持流出的漆与材料表面垂直，前后移动喷枪以保证涂层的均匀。一般正常条件下，一层涂层就足够。